

Maglione scollo a V



Maglione Collo alto mezza zip



Maglione modello militare Maglione unisex composto da un davanti, un dietro, maniche lunghe a giro, scollo a “V” o collo alto mezza zip. Sui gomiti, (toppe salvagomiti) sulle spalle (salva spalle), il salva spalle di sinistra deve avere, sul davanti, un passante per l’applicazione della placca e taschino portapenna sulla manica sinistra. Tutte le applicazioni devono essere in tinta con la maglia. Le spalline sono fermate con bottoni oro zigrinato con il simbolo della regione Puglia. Sulla parte anteriore sinistra, all’altezza del petto dovrà essere cucita una striscia in velcro di una lunghezza di circa 11 cm con l’etichetta plastificata “Polizia Locale”.

Sulla manica sinistra deve essere cucita una base velcro per l’applicazione dello scudetto regione Puglia

Tessuto 100% lana irrestringibile come da scheda tecnica allegata

LANEROSSI[®]
FILATI

FILIVIVI

Scheda prodotto

Composizione

Titoli

Amico Teck

100% WV lana merino extrafine trattata irrestringibile

Nm 2/30 per finezza 12 - cotton 21 gages a 1 filo

Nm 2/48 per finezza 14 - cotton 24/27 gages a 1 filo

Certificazioni

Oeko-tex standard 100

Woolmark Total Easy Care

Tintura

Bagni ottimali unità kgs

Melanges

Uniti in filo e melanges in tops.

21-42-63-84-105-168-210-420-630-840-1260

minimo 600 kgs

Solidità colori garantite*

- Lavaggio TM193
- Sfregamento a secco TM165
- Luce TM5

degrado 3/4 scarico 3/4 - 4

scarico 3/4


medi e scuri 4 - chiari 3 (greggio e bianchi non previsti)

*Solidità speciali (articoli sportivi e rigature) su richiesta.

Dati tecnici

- Tasso di ripresa 18,250%
- confezione rocche gr. 1750
- scarti in maglieria 3%
- tolleranza colore (formula CMC 2:1 - luce D65) ΔE 1
- nodi 0,3 per kg.
- impurità nel filato 1 per 250 gr.

Simboli di manutenzione



Consigli per il finissaggio

E' importante che la maglia sia ben battuta in tessitura per esaltarne la stabilità delle forme e la regolarità dell'aspetto.

Lavare delicatamente le maglie rovesciate a 30°C per 2 minuti con detergente neutro. Asciugare in tumbler alla temperatura massima di 70°C (max 60° C per i colori chiari), stirare con abbondante vapore e tensione e pressione minime.

Effettuare prove preventive di tessitura, confezione e finissaggio.

Ufficio Prodotto

Alte Ceccato, 2008